

Hliníková páska G712

Použití

Hliníková páska slouží k dokonalému obalení tepelných izolací na horkovodních vedeních, obalování izolačních materiálů z minerálních vláken kaširovaných hliníkem, obzvláště v místech, kde na spoj působí smykové síly. Izoluje jak proti chladu, tak i proti teplu.

Páska je vhodná pro:

- obalování tepelných izolací
- napojování hliníkových fólií
- dekorální účely
- reflexní vrstvy



Technický popis

Hliníková páska je spojení hliníkové fólie žíhané na měkko a polyakrylátového lepidla bez rozpouštědel.

Materiál nosiče	čistá hliníková fólie
Lepidlo	polyakrylátové
Liner	PE fólie
Barva	hliníková
Tloušťka fólie	0,05 mm
Tloušťka celkem	0,10 mm (DIN EN 1942, bez oddělovací vrstvy)
Lepivost na oceli	15 N / 25 mm (DIN EN 1939)
Pevnost v tahu	60 N / 25 mm
Pevnost ve smyku	24 hodin (0,5 kg / 625 mm ²)
Prodloužení při přetržení	3 %
Odolnost proti ohni	samozhášivé dle DIN 4102 A2 a B1
Teplotní odolnost	-40 až 140 °C, krátkodobě až 180 °C
Skladovací teplota	5 až 25 °C
Aplikační teplota	od 5 °C (teplota pásky i lepeného podkladu)
Skladovatelnost	24 měsíců

Rozměry

rozměr	50 mm x 50 m
ks/balení	24